HG "polish brillance extrême (golvpolish)"

UNE COUCHE DE POLYMÈILLANT, LIE AU METAL, A BASE D'ACRYLPOLYMERE.
PROTECTRICE ET BRILLANTE POUR DIVERS SOLS EN PIERRE ET EN MATIERE SYNTHETIQUE.

- APPLICATION
  Sur la pierre naturelle, les carreaux et les dalles non-vernies, le linoléum, le PVC.

- MODE D'EMPLOI
  Avant d'utiliser HG "golvpolish / Polish protecteur durable" veiller à ce que le sol soit parfaitement propre. Eliminer les éventuels restes de ciment ou de mortier avec HG "dissolvant voile de ciment / Extra". Pour éliminer la graisse, les salissures, les anciennes couches de cire, de polish ou de polymères utiliser HG "dissolvant". Ensuite laisser sécher le sol pendant 3 jours au minimum. Avec le chauffage encastré dans le plancher séché et seulement 24 heurs. En cas de chauffage par le sol, éteindre celui-ci 12 heurs avant le traitement. En cas de sol poreux, appliquer au préalable une couche de HG "impregnator / liquide d`imprégnation". **Ne** pas secouer le flacon de HG "golvpolish / Polish protecteur durable avant l'utilisation". Appliquer HG "golvpolish / Polish protecteur durable" avec un chiffon propre ne peluchant pas (par exemple un vieux torchon) enroulé autour d'une raclette de caoutchouc ou avec un rouleau en peau de mouton pour surfaces rugueuses. Verser du HG "golvpolish / Polish protecteur durable" sur les sol et répartir le produit toujours dans le même sens rectiligne. Ne pas tourner ni frotter au bout d'environ 40 minutes la première couche de HG "golvpolish / Polish protecteur durable" est sèche et la deuxième peut être appliquée perpendiculairement à la première. Après 3 heurs il est possible de marcher sur le sol, mais ce n'est qu'au bout de 3 jours que la couche de HG "golvpolish / Polish protecteur durable" est entièrement résistante.

- RENSEIGNEMENTS DU PRODUIT
  Auto brillant avec des propriétés excellentes. Le produit est lié au métal. Bien résistant aux raies noires de talons. Résistant à l'eau. Ne contient pas de silicones.

Poids spécifique	: 1,02 g/ml
Valeur pH	: 9
Rendement	: 40 m^2/L
Proportion de matière active	: 13%
Eléments constitutifs	: des acrylpolymères, de l'émulsion de polyéthylène, une solution ammoniacale de résine, des émollients et des fondants.

- EMBALLAGE : 6 x 1,0 L

: 6 x 2,0 L

- PRECAUTIONS
  Ce produit ne s'applique qu'à l'intérieur. Conserver à l'abri du gel. **S2**- Conserver hors de la portée des enfants. **S46**- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.